



IMPERPOLY PLUS®

VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE IMPERMEABILIZANTE DE ALTA PROTEÇÃO PARA PISOS E FACHADAS.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

IMPERPOLY PLUS® é um sistema de verniz poliuretano brilhante alifático. Com adição de solventes e de secagem rápida. É composto pelos componentes **IMPERPOLY PLUS®** (resina) e **IMPERPOLY PLUS®** (endurecedor) devido a sua extraordinária capacidade química e recomendável como camada de sacrifício, promove uma proteção duradoura a todas as estruturas, submetida a ambientes de agressão mediana, como pisos industriais, estruturas de concreto, estacionamentos, hangares de aviões, armazéns, recobrimento de diques de contenção secundária, pisos hospitalares, pisos residenciais e etc.

DADOS TÉCNICOS

Função	Verniz para pisos e estruturas
Base Química	Poliuretano alifático
Aspecto	Líquido
Cor	Transparente

BENEFÍCIOS:

IMPERPOLY PLUS® Possui adesividade química a diversas superfícies. Apresenta notável resistência ao intemperismo e a diversos agentes químicos (conforme tabela de resistência química), elevada resistência a abrasão e a impacto. Excelente aderência sobre concreto, argamassas fibrocimento, flexibilidade, dureza. A película após aplicada permanece transparente e incolor protegendo contra radiação solar, facilidade de limpeza, excelente efeito estético.

DADOS DE APLICAÇÃO:

IMPERPOLY PLUS® deve ser aplicado em superfícies totalmente limpas e secas, isenta de pó, umidade, ceras, óleos, resíduos de vernizes e resinas. Em fachadas de concreto ou alvenaria aparente a superfície deve ser lixada e regularizada. **APLICAÇÃO:** pode ser feita por rolo (rolo pelo de carneiro baixo), pincel ou pulverizador, aplicar duas demãos num intervalo mínimo de 06 horas entre as demãos. Manter o local ventilado durante a aplicação e a cura, produto inflamável, não fumar ou provocar faíscas durante o manuseio. Utilizar luvas de PVC avental de PVC, óculos de segurança, máscara semifacial com filtros adequados para vapores orgânicos.

MODO DE UTILIZAÇÃO: O sistema **IMPERPOLY PLUS®** é de fácil aplicação, contudo para assegurar que as características técnicas do sistema sejam atendidas. Sugerimos que sempre seja feita uma amostra de 3m² antes da aplicação total da área, para que o sistema seja aprovado.

PREPARO DO PRODUTO:

IMPERPOLY PLUS® é fornecido com as proporções adequadas para a mistura dos componentes, fazem parte do sistema **IMPERPOLY PLUS®** os seguintes componentes:

- IMPERPOLY PLUS®** (Resina)
- IMPERPOLY PLUS®** (Endurecedor)

DIADEPÓXI COMERCIAL LTDA.

Rua Cidade de Jundiaí, 97 - Centro - Diadema - São Paulo - Brasil

Tel: (011) 4044-1562 / 99833-9136

Email: diadepoxi@diadepoxi.com.br

CEP 09912-120





Adicionar todo o **IMPERPOLY PLUS®** Endurecedor ao **IMPERPOLY PLUS®** Resina. Misturar perfeitamente utilizando um misturador mecânico para grandes quantidades ou manualmente para quantidades menores. Deve ser evitado ao máximo a incorporação de ar na mistura.

ATENÇÃO:

Não aplicar em substratos com temperaturas inferiores a 9°C a ou superior a 30°C.

Não adicionar água, areia, solventes, ou outras substâncias que possam alterar as propriedades do material.

Testar os produtos de limpeza a serem utilizados antes de aplicá-los, a fim de verificar se não vão causar danos ao verniz.

A aplicação de **IMPERPOLY PLUS®** sobre o pavimento exposto aos raios UV, não evita o possível amarelamento deste pavimento.

LIMPEZA:

As ferramentas e materiais utilizados devem ser limpos com solvente imediatamente após o uso. Após a cura o material somente será removido mecanicamente.

CONSUMO TEÓRICO: 1 litro p/ cada 08 a 10M² com uma (01) demão, dependendo da porosidade e da temperatura ambiente.

EMBALAGEM

Galões c/ 3,6 litros e baldes c/ 20 litros.

