



BOLETIM INFORMATIVO

IMPER-SEAL: IMPERMEABILIZANTE

ACABAMENTO: IMPER-SEAL é um impermeabilizante com exclusivos polímeros acrílicos, base água, de alta dureza, excelente resistência a riscos e abrasão e com altíssimo teor de sólidos-24%. Sendo assim, é excelente para impermeabilizar áreas de grande circulação, promovendo ação antiderrapante e alto brilho, além de completa vedação do piso a ser tratado e de secagem rápida.

IMPER-SEAL impermeabilizante: é indicado para todos os tipos de pisos em áreas externas e internas. É excepcional para: Pisos Cimentícios em geral, piso Cimento queimado, Concreto estampado, Granilite, Paviflex, Marcopiso, Concreto, Korodur, Ardósia, Basalto, Cerâmicas ou Porcelanatos naturais, granito rústicos, fujet, telhas, tijolos, fachadas e todos os revestimento não polido

RECOMENDADO PARA:

- ✓ Indústrias elétricas, eletrônicas
- ✓ Indústrias farmacêuticas
- ✓ Atacados e varejos
- ✓ Área de estocagem e depósitos
- ✓ Áreas alimentícias (Não úmidas)
- ✓ Áreas da construção civil e etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto	Líquido leitoso
Cor	Branca
Totais não voláteis, %.....	24,2 - 25,1
pH.....	8,0 - 9,0
Secagem ao toque	30 minutos
Intervalo entre demãos	01 a 2 horas
Cura inicial	2 horas
Cura total	24 horas
Temperatura da aplicação	15 a 35°C

BENEFÍCIOS

- ✓ Simples e fácil de aplicar
- ✓ Secagem rápida-1 a 2 horas entre camadas
- ✓ Elimina a poeira proveniente da abrasão do concreto
- ✓ Protege os pisos, aumentando sua vida útil
- ✓ Seguro. Não inflamável
- ✓ Excelente adesão.
- ✓ Não contem solventes, não agride ao meio ambiente

IMPER-SEAL: Possui adesividade química a diversas superfícies. Apresenta notável resistência ao intempérismo, elevada resistência a abrasão e a impacto. Excelente aderência sobre concreto, argamassas fibrocimento, flexibilidade, dureza. A película após aplicada permanece transparente e incolor protegendo contra radiação solar, facilidade de limpeza, excelente efeito estético.

DIADEPÓXI COMERCIAL LTDA.

Rua Cidade de Jundiaí, 97 - Centro - Diadema - São Paulo - Brasil
Tel: (11) 4044-1562 / 99833-9136
Email: diadepoxi@diadepoxi.com.br

CEP 09912-120





Modo de usar:

Agite antes de usar.

Obs.: Em revestimentos porosos e absorventes, recomendados a aplicação de duas demãos de nossa base seladora (**SELOCRYL C.12**).

A superfície a ser tratada deverá estar limpa e completamente seca. **IMPER-SEAL** já vem pronto para o uso, não necessitando diluição.

É aplicado puro em duas, ou mais demãos, dependendo do acabamento que se deseja, com intervalos de 1 a 2 horas entre elas. Despeje o produto diretamente sobre o piso ou em um recipiente apropriado, e espalhe uniformemente sobre a superfície.

Pode ser aplicado com pincel, rolo de lã baixa, pistola ou luva aplicadora de cera (Mop o mais recomendada dentre as opções). A aplicação deve ser cruzada, ou seja, uma no sentido horizontal e outra no sentido vertical (o cruzamento pode ser realizado em uma mesma demão. Espalhe na horizontal e puxe na vertical para emparelhar). Após a aplicação as ferramentas devem ser lavadas com água e sabão. Depois de secas, as ferramentas podem ser limpas com o uso de **DRIP- Removedor**. Durante a aplicação podem ocorrer respingos e gotas, que devem ser limpos com água, enquanto ainda estiverem úmidos.

IMPER-SEAL: impermeabilizante forma um filme sobre o piso, desta forma, o que sofre desgaste é o filme e não o revestimento.

O produto tem uma vida útil estimada em dois anos, variando caso a caso, dependendo do trânsito e da manutenção. Isso quer dizer que este é o período médio.

Existem maneiras de estender a vida útil do produto. Uma delas é atentar para que não fique poeira sobre a superfície, ela atua como um agente abrasivo sobre o filme. Limpe regularmente a superfície com Limpeza Diária SEPT-PLUS (diluído de 1/1 até 1/50 do produto - água) com esponja macia, fibra ou pano, dependendo do grau de sujeira, em seguida enxágüe com água limpa. **OBS:** O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície tratada.

O RENDIMENTO: de **IMPER-SEAL** é variável de acordo com a rugosidade e absorção do substrato, preparação da superfície, métodos e técnicas de aplicação.

***CONCRETO DE ALTA POROSIDADE:** primeira camada: de 10 a 15 m² p/ litro.

***CONCRETO DE MEDIA OU BAIXA POROSIDADE:** primeira camada: 20 a 25m² p/ litro.

* **CONSUMO TEORICO.**

PRECAUÇÕES DE USO: Conserve o produto fora do alcance de crianças e dos animais domésticos. Apesar do produto ser neutro, recomenda-se utilizar luvas e óculos de proteção no manuseio. Em caso de contato com os olhos, lava-os com água em abundância. Em caso de ingestão acidental não provocar vômito, providenciar cuidados médicos.

EMBALAGEM:

Bombonas com 01, 05, 20, 50 ou 200 Litros.

DIADÉPÓXI COMERCIAL LTDA.

Rua Cidade de Jundiaí, 97 - Centro - Diadema - São Paulo - Brasil

Tel: (11) 4044-1562 / 99833-9136

Email: diadepoxi@diadepoxi.com.br

CEP 09912-120

